

## PRODUKTBLAD

# MUR

## MURBEKLÄDNAD

Murbeklädnad monteras på bärande konstruktion som husfasad, husgrund eller betongmur. Beklädnaden ger ett vackert och skyddande ytskikt men lång hållbarhet. Utöver krysshamrad/ flammad och råkilad så är även en polerad eller finslipad yta lämplig här.

Murhörnen vars form är ett liggande L ger ett rustikt intryck fast stenen är tunn och så lätt att den kan hanteras för hand. Detta utan att ge avkall på de skyddande egenskaperna eller beklädnadens livslängd.

På en beklädd mur använder man ofta en krönsten för att avslutningsvis täcka hela muren och undvika intrång av vatten.



| Bearbetning                       | Längd                                                                                                  | Bredd      | Höjd         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Flammad, Krysshamrad och Blästrad | 500-2000 mm                                                                                            | 200-400 mm | 400-1800 mm  |
| Råkilad                           | 500-2000 mm                                                                                            | 200-400 mm | 400-1800 mm* |
| Fasning kant                      | 2-3 mm (ej råkilad)                                                                                    |            |              |
| Yta Krysshamrad/Flammad/Blästrad  | Synliga sidor krysshamrade, flammade, blästrade. Övriga sidor sågade.                                  |            |              |
| Yta Råkilad                       | Synliga sidor råkilade, fogsidor sågade. Botten råkilad                                                |            |              |
| Förpackning                       | Levereras på pall                                                                                      |            |              |
| Enhet                             | Säljes i enhet meter                                                                                   |            |              |
| Ursprung                          | Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Turkiet.<br>(Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa) |            |              |

## Toleranser

|                                          |                                  |                     |             |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| Standard                                 | SS-EN 1341:2012                  |                     |             |
| Klass                                    | 2                                |                     |             |
| Standard för mätning av toleranser       | SS-EN 13373:2003 stycke 5.3, 5.4 |                     |             |
| Tillåten avvikelse från längd och bredd  | Sågad sida                       | Klippt/råkilad sida |             |
|                                          | ±2 mm                            | ±10 mm              |             |
| Differens mellan toppytans diagonal mått | Sågad sida                       | Klippt/råkilad sida |             |
|                                          | 3 mm                             | 10 mm               |             |
| Tillåten avvikelse i höjd                | Höjd ≤ 30 mm                     | Höjd 30 – 80 mm     | Höjd >80 mm |
|                                          |                                  | ±3 mm               | ±4 mm       |
| Tillåten avvikelse från kantrakhet       | Finbearbetad*                    | Grovbearbetad**     |             |
| Längd ≤0,5 m                             | ±2 mm                            | ±3 mm               |             |
| Längd ≤1 m                               | ±3 mm                            | ±4 mm               |             |
| Längd ≤1,5 m                             | ±4 mm                            | ±6 mm               |             |
| Tillåten avvikelse från kantrakhet       | Råkilad sida                     |                     |             |
| Höjd ≤80                                 | 12 mm                            |                     |             |
| Höjd >80                                 | 15 mm                            |                     |             |
| Ytojämnhet råkilad toppyta               | +20/-0 mm                        |                     |             |
| Fasning                                  | ±2 mm                            |                     |             |