

PRODUKTBLAD

MUR

MURBEKLÄDNAD

Murbeklädnad monteras på bärande konstruktion som husfasad, husgrund eller betongmur. Beklädnaden ger ett vackert och skyddande ytskikt men lång hållbarhet. Utöver krysshamrad/ flammad och råkilad så är även en polerad eller finslipad yta lämplig här.

Murhörnen vars form är ett liggande L ger ett rustikt intryck fast stenen är tunn och så lätt att den kan hanteras för hand. Detta utan att ge avkall på de skyddande egenskaperna eller beklädnadens livslängd.

På en beklädd mur använder man ofta en krönsten för att avslutningsvis täcka hela muren och undvika intrång av vatten.



Bearbetning	Längd	Bredd	Höjd
Flammad, Krysshamrad och Blästrad	500-2000 mm	200-400 mm	400-1800 mm
Råkilad	500-2000 mm	200-400 mm	400-1800 mm*
Fasning kant	2-3 mm (ej råkilad)		
Yta Krysshamrad/Flammad/ Blästrad	Synliga sidor krysshamrade, flammade, blästrade. Övriga sidor sågade.		
Yta Råkilad	Synliga sidor råkilade, fogsidor sågade. Botten råkilad		
Förpackning	Levereras på pall		

Enhet	Säljes i enhet meter
Ursprung	Sverige, Danmark, Finland, Portugal, Turkiet. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)

Toleranser

Standard	SS-EN 1341:2012		
Klass	2		
Standard för mätning av toleranser	SS-EN 13373:2003 stycke 5.3, 5.4		
Tillåten avvikelse från längd och bredd	Sågad sida	Klippt/råkilad sida	
	±2 mm	±10 mm	
Differens mellan toppytans diagonal mått	Sågad sida	Klippt/råkilad sida	
	3 mm	10 mm	
Tillåten avvikelse i höjd	Höjd ≤ 30 mm	Höjd 30 – 80 mm	Höjd >80 mm
		±3 mm	±4 mm
Tillåten avvikelse från kantrakhet	Finbearbetad*	Grovbearbetad**	
Längd ≤0,5 m	±2 mm	±3 mm	
Längd ≤1 m	±3 mm	±4 mm	
Längd ≤1,5 m	±4 mm	±6 mm	
Tillåten avvikelse från kantrakhet	Råkilad sida		
Höjd ≤80	12 mm		
Höjd >80	15 mm		
Ytojämnhet råkilad toppyta	+20/-0 mm		
Fasning	±2 mm		