

## PRODUKTBLAD

# Golvplatta $\geq 13$ mm

**MARMOR, KALKSTEN.**

Golvplattor i kalksten och marmor är ett slitåligt och hållbart alternativ i såväl offentlig som privat miljö.

Finns i flertalet olika format och ytbehandlingar så som slipad, polerad, borstad osv. Läggningsen utförs oftast med plattor i fallande längder för att uppnå mer liv i ytan, men även för att decimera svinn i produktionen.

Rengöring utförs enkelt med vanligt såpa, vilket även mättar stenens yta och ger en naturlig impregnering.

Vissa kalkstenar lämpar sig ej för montering i våtrum.

Marmor och kalksten ska alltid monteras med produkter avsedda för fuktkänslig natursten.



Mått	Längd	Bredd	Höjd
<b>Fallande längd</b>	300-600 mm	200 mm	$\geq 13$ mm
	450-900 mm	300 mm	
	525-1050 mm	350 mm	
	600-1200 mm	400 mm	
<b>Fasta mått</b>	Finns i flertalet längder och bredder		$\geq 13$ mm
<b>Fasning kant</b>	Lätt dövad eller skarp		
<b>Yta</b>	Finslipad, polerad, antikborstad, blåstrad osv. Övriga sidor sågade.		
<b>Förpackning</b>	Levereras på pall eller låda		
<b>Enhet</b>	Säljes i enheten m <sup>2</sup>		
<b>Ursprung</b>	Sverige, Danmark, Portugal, Finland, Italien, Turkiet, Spanien, Schweiz. (Samt ytterligare alternativ inom och utanför Europa)		

<b>Standard</b>	SS-EN 12058:2015		
<b>Standard för mätning av toleranser</b>	SS-EN 13373:2003		
	<b>Längd/Bredd &lt; 600 mm</b>	<b>Längd/Bredd ≥ 600 mm</b>	
<b>Tillåten avvikelse från längd och bredd ≤ 50 mm* **</b>	± 1 mm	± 1,5 mm	
<b>Tillåten avvikelse från längd och bredd &gt; 50 mm* **</b>	± 2 mm	± 3 mm	
<b>Differens mellan toppytans diagonal mått*</b>	0,2 %, max 3 mm.		
	<b>Höjd 13-30 mm</b>	<b>Höjd 30 – 80 mm</b>	<b>Höjd &gt; 80 mm</b>
<b>Tillåten avvikelse i höjd*</b>	± 10 %	± 3 mm	± 5 mm

\* Avser ej råkilad yta. Toleranser för råkilad topp sätts av producent.

\*\* Avser endast sågade sidor.