

## PRODUKTBLAD

# HÅRDFOG VDW 850 PLUS

## VDW 850 PLUS

Hårdfog anpassad för natursten. Fogen klarar lätt trafik och ger ett minskat underhåll. Fogen är vattendränerande och släpper igenom regnvatten.

Fogen finns i tre varianter anpassade för olika belastning:

**VDW 840 plus** Gång- och cykelväg

**VDW 850 plus** Lätt trafik

**VDW 855** Tung trafik


Finns i tre olika färger. Färgproverna bör endast betraktas som vägledande. Variationer i färg och textur kan förekomma.



Sand



Stengrå



Basalt



| Attribut                                       | Värde                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Färger                                         | Sand,<br>Stengrå,<br>Basalt                                                 |
| Fogbrädd (minimum)                             | 5 mm                                                                        |
| Fogdjup (minimum)                              | Dubbla fogbrädden,<br>≥ 30 mm.                                              |
| Fogdjup (för lätt trafik)                      | Hela stenens djup.                                                          |
| Härdningstid (gångtrafik)                      | När ytan är helt klubbfri<br>≥ 24 timmar                                    |
| Härdningstid (fordonstrafik)                   | 3-5 dagar                                                                   |
| Bindningsmedel                                 | 2-komponent, lösningsmedelsfri,<br>vattenemulgerbar epoxiharts              |
| Applicerbar tid efter utblandat bindningsmedel | Ca 10 min vid 20 °C                                                         |
| Omgivnings temperatur vid applicering          | 3 – 25 °C                                                                   |
| Underlagets temperatur vid applicering         | 3 – 25 °C                                                                   |
| Densitet (våt)                                 | 1.7 g/cm <sup>3</sup>                                                       |
| Densitet (härdad)                              | 1.6 g/cm <sup>3</sup>                                                       |
| Böjhållfasthet:                                | Ca 10.0 N/mm <sup>2</sup>                                                   |
| Tryckhållfasthet:                              | Ca 25.0 N/mm <sup>2</sup>                                                   |
| Vattengenomsläpp                               | 1.5 x 10 <sup>-4</sup> m/s<br>(cirka 1.8 l/m <sup>2</sup> /min vid 20% fog) |
| Hantering och lagring                          | Undvik kontakt med hud och använd<br>lämplig skyddsutrustning.              |
| Avfallshantering                               | Avfallshantering enligt lokala<br>myndigheters föreskrifter.                |

**Brandbekämpningsåtgärder**

Produkten är ej brännbar eller självantändlig.

Släckningsmedel:  
Spridd vattenstråle, släckningspulver eller CO<sub>2</sub>.

## Applicering



Rengör ytan för att avlägsna alla rester.



Fukta området grundligt.



Tillsätt bindemedelskomponenten.



Blanda ordentligt tills det blir homogent.



Arbeta in fogen noga.



Rengör med en slang...



... och en fuktig mjuk borste.



Observera anvisningarna för härdning.

**Faroangivelser**

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**Skyddsangivelser**

P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P321 Särskild behandling (se instruktioner på etiketten).

P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

P501 Källsortera innehållet / behållaren enligt regionala / nationella / internationella bestämmelser.

Reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt  $\leq 700$  oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat

**Ytterligare upplysningar**

Zurface Sweden AB

Albybergsringen 1 137 69 Haninge

+46 102071707

mail@zurface.se

Swedish Poisons Information Centre

Giftinformationscentralen 171 76 Stockholm

Phone: +46 104566750

giftinformation@gic.se

<https://giftinformation.se/servicemeny/in-english>