

Altaskiffer oregelbunden häll

Klyvd skiffer för trädgård, terrass och pool · exklusivt i Sverige hos Zurface



Oregelbunden Altaskiffer ger trädgårdsgången, terrassen och poolkanten ett naturligt och tidlöst uttryck. Varje häll är unik, den klyvda ytan är halkfri även i väta, och skiffern tål frost, väder och vind år efter år utan underhåll. Den passar lika bra inomhus – i hallen, köket eller badrummet.

Altaskiffer är en kvartsitskiffer från Alta i norra Norge och en av världens hårdaste natursten. Zurface är exklusiv leverantör av Altaskiffer i Sverige – du köper den hos våra återförsäljare runt om i landet.

Benämning	Altaskiffer oregelbunden häll – klyvd skiffer
Användning	Gångar, terrasser, uteplatser, poolområden, trädgård. Inomhus golv och vägg.
Format	Oregelbundna hällar i fyra storlekar, max ca 1 200 × 800 mm. Huggna trädgårdsplattor i fasta mått.
Tjocklek	10–50 mm beroende på storlek
Yta	Naturligt klyvd, halkfri
Stensort	Altaskiffer, svartgrå kvartsitskiffer
Ursprung	Alta, Norge
Köp	Hos Zurfaces återförsäljare. Se surface.se/altaskiffer .
Leverans	På pall. Säljs per m ² (trädgårdsplattor per styck).

SORTIMENT OCH MÅTT

Typ	Storlek	Tjocklek
Små	5–8 hällar per m ²	10–20 mm
Mellanstora	2–5 hällar per m ²	10–20, 20–30 eller 30–40 mm, även justerad 20 mm
Stora	1–2 hällar per m ²	20–30 eller 30–40 mm
Extra stora	1–2 hällar per m ² , upp till ca 1 200 × 800 mm	18–30 mm
Trädgårdsplattor, huggna	500 × 500, 600 × 400 och 1 000 × 500 mm	30–50 mm

Välj tunnare hällar (10–20 mm) för gångar och inomhus och tjockare för uteplatser och ytor som körs på.

TEKNISKA VÄRDEN

Egenskap	Provningsmetod	Resultat
Densitet	SS-EN 1936	2 694 kg/m ³
Vattenabsorption	SS-EN 13755	0,1 %
Böjhållfasthet	SS-EN 12372	Lägsta förväntade värde 45 MPa
Böjhållfasthet efter 56 frostcykler	SS-EN 12371	40,2 MPa (före 46,7 MPa)
Tryckhållfasthet	SS-EN 1926	Medelvärde 346 MPa
Halkmotstånd, sågad yta	SS-EN 14231	Torr 79 SRV, våt 43 SRV
Nötningsmotstånd	SS-EN 14157 (A)	18 mm

Källa: varudeklaration Altaskiffer enligt SS-EN 1341 samt EPD (EPD Hub 2024). Kvartsitskiffer, svartgrå med glimmer.

MILJÖ

Klimatpåverkan, GWP fossil A1–A3	Tjocklek	kg CO ₂ e/m ²
Altaskiffer	20 mm	10,8
Altaskiffer	30 mm	16,2
Altaskiffer	40 mm	21,6

EPD enligt EN 15804 (EPD Hub, publicerad 2024, giltig till 2029). Altaskiffer rekommenderas i Byggvarubedömningen.

VAR KÖPER JAG ALTASKIFFER?

Hitta din närmaste återförsäljare på zurface.se/altaskiffer, eller kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.