

# Murbeklädnad

Beklädnadssten och hörnsten i granit för murar, grunder och fasader



Murbeklädnad monteras mot en bärande stomme, vanligen av betong: stödmur, husgrund eller brofundament. Beklädnaden ger ett vackert och skyddande ytskikt med mycket lång livslängd. Den tunna stenen kan monteras för hand utan lyfthjälpmiddel.

Råkopp ger ett rustikt intryck trots att stenen bara är ca 35 mm tjock. L-formade hörnstenar gör att muren ser massiv ut. Beklädnaden finns även krysshamrad, flammad, polerad eller finslipad. Muren avslutas med en krönsten som täcker konstruktionen och hindrar vatten att tränga in.

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Benämning</b>  | Murbeklädnad av granit med hörnsten och krönsten                                             |
| <b>Yta</b>        | Råkopp, råkilad, krysshamrad, flammad, polerad eller finslipad. Baksida och fogsidor sågade. |
| <b>Mönster</b>    | Normalt kvadermönster. Rubbel- och kryssmönster på beställning.                              |
| <b>Standard</b>   | SS-EN 1469                                                                                   |
| <b>Stensorter</b> | Portugisisk granit, Grå Bohus, Röd Bohus och Bjärlöv. Fler sorter på förfrågan.              |
| <b>Leverans</b>   | På pall. Säljs per m <sup>2</sup> , hörnsten och krönsten per meter.                         |
| <b>Ursprung</b>   | Sverige, Danmark, Finland och Portugal                                                       |

## SORTIMENT OCH MÅTT

| Utförande            | Höjd           | Längd           | Tjocklek      | Vikt ca                   |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| Råkopp               | 200-500 ± 3 mm | 600-1500 mm     | 35 ± 5 mm     | 125-200 kg/m <sup>2</sup> |
| Krysshamrad, flammad | 200-500 ± 2 mm | 600-1500 mm     | 30 ± 5 mm     | 85 kg/m <sup>2</sup>      |
| Krysshamrad, flammad | 200-500 ± 2 mm | 600-1500 mm     | 40 ± 5 mm     | 110 kg/m <sup>2</sup>     |
| Hörnsten, L-form     | som beklädnad  | ca 400 + 200 mm | som beklädnad | -                         |

Fallande längder. Andra format, tjocklekar upp till 200 mm och omfattningar runt fönster och dörrar på beställning.

## MONTERING OCH FÄRDIG MUR

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Infästning                     | Rostfria, syrafasta hållarkramlor, 5 till 8 per m <sup>2</sup> vid små format |
| Fogbredd                       | Sågade fogsidor 10 ± 3 mm, huggna 20 ± 5 mm                                   |
| Språng vid fog                 | Råkopp 10 mm · flammad/krysshamrad 2 mm                                       |
| Buktighet, råkopp              | +50 / -0 mm på 2 m, +60 / -0 mm på 3 m                                        |
| Buktighet, flammad/krysshamrad | ± 3 mm på 2 m, ± 5 mm på 3 m                                                  |

Värden för färdig mur är Zurfaces rekommendation utöver AMA Anläggning. Murar högre än ca 4 m monteras som ventilerad fasad.

## FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på [mail@zurface.se](mailto:mail@zurface.se) eller 010-207 17 07. Mer om mur och referensprojekt finns på [zurface.se](http://zurface.se).

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.