

Stapelmur

Kallmur av råkilade granitblock i kvaderförband

Stapelmur är en kallmur av större granitblock som staplas utan bruk, oftast i kvadermönster där blocken ligger omlott i horisontella skift. Utöver det vackra mönstret fungerar muren som stödmur med sin egen vikt.

För att stå emot trycket bakifrån monteras en stödmur med lutning bakåt, ca 1:5 till 1:10. Kallmuren kan i viss mån följa rörelser i underlaget och ger ett rustikt och naturnära intryck.

Benämning	Stapelmur, kallmur av granitblock i fallande längder
AMA Anläggning	FBB.1 Kallmur av natursten
Yta	Synliga sidor råkilade, max 100 mm knölar, utan tillsatta kanter. Märken efter kilhål kan förekomma. Ligg- och fogytor kan vara sågade.
Montering	Kallmur i kvaderförband, förband minst 1/3 av stenens höjd
Stensorter	Portugisisk granit, Grå Bohus, Röd Bohus och Bjärlov. Fler sorter på förfrågan.
Leverans	På pall. Säljs per meter.
Ursprung	Sverige, Danmark och Portugal

SORTIMENT OCH MÅTT

Mått	Längd	Bredd	Höjd
Fallande	600-2400 mm	200-500 mm	200-500 mm

Exempel, bredd × höjd	Vikt ca	Antal skift per meter murhöjd
300 × 300 mm	240 kg/m	ca 3
400 × 400 mm	425 kg/m	ca 2,5
500 × 500 mm	660 kg/m	ca 2

Vikt beräknad med densitet 2650 kg/m³.

TOLERANSER

Längd (fasta mått)	±50 mm
Bredd	+100 / -50 mm
Höjd	±30 mm
Ytojämnhet, synlig yta	+100 mm. Kilmärken får förekomma.

MONTERING OCH FÄRDIG MUR

Grundläggning	Minst 150 mm grus på icke tjälskjutande material. Över 600 mm murhöjd betongplatta eller frostfri utbottning.
Dränering	Dränerande fyllning, geotextil och dräneringsrör bakom stödmur
Fogbredd	5 till 100 mm. Skolsten kilas in i breda fogar.
Färdig mur	Språng vid fog 20 till 30 mm, buktighet ±30 till 60 mm på 2 m

Monteringsråden är Zurfaces rekommendation utöver AMA Anläggning.

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om mur och referensprojekt finns på zurface.se.

Version 2026-10. Med reservation för ändringar.