Datablad

Brännlyckan Mörk



Stenprovet bör endast ses som vägledande. Avvikelser i färg och struktur bör förväntas.

Namn	Brännlyckan Mörk
Bergart	Marmor (kalcitmarmor med serpentin)
Färg	Mörkgrön, grönblå
Ursprung	Brännlyckan, Närke, Sverige
Ytbearbetningar	Polerad, finslipad, borstad
Användning	Golv, trappor, väggbeklädnad, fönsterbänkar och bänkskivor inomhus

Teknisk egenskap	Värde
Densitet	2 620 kg/m³
Vattenabsorption	0,2 viktprocent
Böjhållfasthet	9,7 MPa
Tryckhållfasthet	156 MPa
Nötningsmotstånd	20,9 mm
Halkmotstånd, finslipad	43 torr, 8 våt

Värden för finslipad yta, provade på sten från samma brott. Provningsvärden för levererat parti lämnas på begäran.