Datablad

Ekeberg Ljus



Stenprovet bör endast ses som vägledande. Avvikelser i färg och struktur bör förväntas.

Namn	Ekeberg Ljus
Bergart	Marmor (dolomitmarmor)
Färg	Vit med varma beige ådror
Ursprung	Glanshammar, Närke, Sverige
Ytbearbetningar	Polerad, finslipad, borstad
Användning	Golv, trappor, väggar, fönsterbänkar och bänkskivor inomhus, fasad i vissa fall

Teknisk egenskap	Värde
Densitet	2 860 kg/m³
Vattenabsorption	0,1 viktprocent
Böjhållfasthet	19,9 MPa
Tryckhållfasthet	176 MPa
Nötningsmotstånd	12,9 mm
Halkmotstånd, finslipad	42 torr, 9 våt

Värden för finslipad yta. Provningsvärden för levererat parti lämnas på begäran.