Datablad

Ekeberg Mörk



Stenprovet bör endast ses som vägledande. Avvikelser i färg och struktur bör förväntas.

Namn	Ekeberg Mörk
Bergart	Marmor (dolomitmarmor)
Färg	Ljus med ådror i gult, grönt och brunt
Ursprung	Glanshammar, Närke, Sverige
Ytbearbetningar	Polerad, finslipad, borstad
Användning	Golv, trappor, väggar, fönsterbänkar och bordsskivor inomhus, fasad i vissa fall

Teknisk egenskap	Värde
Densitet	2 850 kg/m³
Vattenabsorption	0,1 viktprocent
Böjhållfasthet	20,4 MPa
Tryckhållfasthet	155 MPa
Nötningsmotstånd	13,3 mm

Värden för finslipad yta. Provningsvärden för levererat parti lämnas på begäran.