


Ekeberg Natur



Stenprovet bör endast ses som vägledande. Avvikelser i färg och struktur bör förväntas.

Namn	Ekeberg Natur
Bergart	Marmor (dolomitmarmor)
Färg	Ljus, osorterad, med ådror i gult, grönt och brunt
Ursprung	Glanshammar, Närke, Sverige
Ytbearbetningar	Polerad, finslipad, borstad
Användning	Fönsterbänkar, golvplattor, trappor, väggar och bordsskivor inomhus, fasad i vissa fall

Teknisk egenskap	Värde
Densitet	2 860 kg/m ³
Vattenabsorption	0,1 viktprocent
Böjhållfasthet	13,3 MPa
Tryckhållfasthet	178 MPa
Nötningsmotstånd	18,5 mm

Värden för finslipad yta. Provningsvärden för levererat parti lämnas på begäran.