ZURFACE®

PRODUKTBLAD · FASAD · ALTASKIFFER

Altaskiffer fasad och sockel

Kalibrerad skiffer, sockelhällar och plattor för fasad · exklusivt i Sverige hos Zurface



Sockeln tar emot regn, stänk, snö och sparkar. En sockel eller fasad i Altaskiffer tål allt det utan att behöva målas, putsas om eller impregneras, och knyter ihop huset med uteplatsen och trappan i samma sten.

Välj kalibrerad oregelbunden skiffer för ett levande mönster, sockelhällar för raka linjer eller borstade plattor för en stram fasad. För en staplad mur finns RockWall, som har ett eget produktblad.

Benämning	Fasad- och sockelbeklädnad av Altaskiffer
Standard	SS-EN 1469
Användning	Sockel, fasad, pelare och murar, ute och inne
Tjocklek	Kalibrerad 20 mm, sockelhällar och plattor 15 mm. Andra tjocklekar efter ritning.
Yta	Klovyta, borstad eller slipad
Infästning	Fästmassa för natursten på stabilt underlag av betong eller puts
Stensort	Altaskiffer, svartgrå kvartsitskiffer
Ursprung	Alta, Norge
Leverans	På pall eller i kasse. Säljs per m², sockelhällar per meter.

ZURFACE

Zurface Sweden AB | mail@zurface.se | +46 10-207 17 07 | Albybergsringen 1, 137 69 Österhaninge | Org: 559167-8387

ZURFACE®

SORTIMENT OCH MÅTT

Typ	Format	Tjocklek	Vikt ca
Kalibrerad oregelbunden	Oregelbundna stenar	20 mm	60 kg/m², 20 m² per pall
Sockelhäll	Höjd 60, 70 eller 80 mm × FL, även på mått	15 mm kalibrerad	2,7 kg/lm
Borstad platta	300 / 400 mm × FL, 600 × 300 och 600 × 400 mm	15 mm	45 kg/m²
Specialmått	Efter ritning, bredd upp till 800 mm	12–120 mm	

FL = fallande längder. Fästmassa används på lägre fasader och socklar. Över cirka 4 m höjd monteras fasaden mekaniskt, se produktbladet Fasadbeklädnad på zurface.se.

TEKNISKA VÄRDEN

Egenskap	Provningsmetod	Resultat
Densitet	SS-EN 1936	2 689 kg/m³
Vattenabsorption	SS-EN 13755	0,1 %
Böjhållfasthet	SS-EN 12372	Lägsta förväntade värde 43,4 MPa (medelvärde 48,7 MPa)
Böjhållfasthet efter 56 frostcykler	SS-EN 12371	44,8 MPa (före 48,7 MPa)
Tryckhållfasthet	SS-EN 1926	Medelvärde 359,3 MPa
Infästning vid dymlingshål	SS-EN 13364	Lägsta förväntade värde 1 933 N
Nötningsmotstånd	SS-EN 14157 (A)	18 mm

Materialvärden för Altaskiffer enligt prestandadeklaration (reviderad 7 september 2026) och EPD (EPD Hub 2024). Prestandadeklarationen skickar vi på begäran.

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om Altaskiffer finns på zurface.se/altaskiffer och altaskiffer.se.

Montering och skötsel: zurface.se/stenkunskap/montering och zurface.se/stenkunskap/underhall-och-skotselrad.

Version 2026-11. Med reservation för ändringar.

ZURFACE®
Zurface Sweden AB | mail@zurface.se | +46 10-207 17 07 | Albybergsringen 1, 137 69 Österhaninge | Org: 559167-8387