ZURFACE®

PRODUKTBLAD · INTERIÖR · ALTASKIFFER

Altaskiffer fönsterbänk

Fönsterbänkar i kvartsitskiffer · måttbeställda · exklusivt i Sverige hos Zurface



En fönsterbänk i Altaskiffer tål fukt, sol och värmen från elementet och behåller sitt utseende i generationer. Utomhus fungerar den som fönsterbleck med mycket lång livslängd.

Fönsterbänkarna finns i standardbredder i fallande längd och tillverkas också efter mått. Samma sten finns som golv, sockellist och trappsteg.

Benämning	Fönsterbänk av Altaskiffer
Användning	Fönsterbänk inne och ute, även som sättsteg i trappa
Bredd	125, 150, 175 och 200 mm, på mått upp till 250 mm
Längd	900–1 500 mm, på mått upp till 1 200 mm
Tjocklek	15–25 mm eller 20 mm kalibrerad
Yta	Klovyta, borstad eller slipad. Polerad inomhus på beställning.
Stensort	Altaskiffer, svartgrå kvartsitskiffer
Ursprung	Alta, Norge
Leverans	I stegkasse. Säljs per löpmeter, på mått per m².

ZURFACE

Zurface Sweden AB | mail@zurface.se | +46 10-207 17 07 | Albybergsringen 1, 137 69 Österhaninge | Org: 559167-8387

ZURFACE®

SORTIMENT OCH MÅTT

Typ	Mått	Tjocklek	Vikt ca
Fallande längd	125, 150, 175 eller 200 mm × 900–1 500 mm	15–25 mm	8–13 kg/lm
Kalibrerad	125, 150, 175 eller 200 mm × 900–1 500 mm	20 mm	8–12 kg/lm
På mått	Efter ritning, upp till 1 200 × 250 mm	15–25 eller 20 mm	60–65 kg/m²

Utvändiga fönsterbänkar läggs med fall utåt och droppnäsa eller utstick så att vattnet släpper från fasaden.

TEKNISKA VÄRDEN

Egenskap	Provningsmetod	Resultat
Densitet	SS-EN 1936	2 689 kg/m³
Vattenabsorption	SS-EN 13755	0,1 %
Böjhållfasthet	SS-EN 12372	Lägsta förväntade värde 43,4 MPa (medelvärde 48,7 MPa)
Böjhållfasthet efter 56 frostcykler	SS-EN 12371	44,8 MPa (före 48,7 MPa)
Tryckhållfasthet	SS-EN 1926	Medelvärde 359,3 MPa
Infästning vid dymlingshål	SS-EN 13364	Lägsta förväntade värde 1 933 N
Nötningsmotstånd	SS-EN 14157 (A)	18 mm

Materialvärden för Altaskiffer enligt prestandadeklaration (reviderad 7 september 2026) och EPD (EPD Hub 2024). Prestandadeklarationen skickar vi på begäran.

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om Altaskiffer finns på zurface.se/altaskiffer och altaskiffer.se.

Montering och skötsel: zurface.se/stenkunskap/montering och zurface.se/stenkunskap/underhall-och-skotselrad.

Version 2026-11. Med reservation för ändringar.

ZURFACE®
Zurface Sweden AB | mail@zurface.se | +46 10-207 17 07 | Albybergsringen 1, 137 69 Österhaninge | Org: 559167-8387