ZURFACE

PRODUKTBLAD · INTERIÖR · ALTASKIFFER

Altaskiffer golv

Golvplattor i kvartsitskiffer från Alta, Norge · exklusivt i Sverige hos Zurface



Altaskiffer på golvet ger hallen, köket och badrummet en yta som tål vatten, smuts och slitage i generationer. Skiffern är tät och behöver inget annat underhåll än vanlig rengöring. Zurface är exklusiv leverantör av Altaskiffer i Sverige.

Golvplattorna kalibreras till jämn tjocklek och finns med klovyta, borstad, slipad eller polerad yta. Samma sten finns som sockellist, trappsteg och fönsterbänk, så att hela rummet kan hållas i ett material.

Benämning	Altaskiffer golvplatta och sockellist
Standard	SS-EN 12058
Användning	Golv och vägg inomhus, till exempel hall, kök, badrum och vardagsrum
Format	Fallande längder i bredd 200, 300 och 400 mm, fasta mått och specialmått
Tjocklek	Standard 15 mm kalibrerad eller 15–25 mm. Andra tjocklekar efter ritning.
Yta	Klovyta, borstad, slipad eller polerad. Sågade kanter.
Stensort	Altaskiffer, svartgrå kvartsitskiffer
Ursprung	Alta, Norge
Leverans	I kasse eller på pall. Säljs per m², sockellist per meter.

ZURFACE

Zurface Sweden AB | mail@zurface.se | +46 10-207 17 07 | Albybergsringen 1, 137 69 Österhaninge | Org: 559167-8387

ZURFACE®

SORTIMENT OCH MÅTT

Typ	Format	Tjocklek
Fallande längder	200 / 300 / 400 mm × FL	15 mm kalibrerad eller 15–25 mm
Fasta mått	300 × 300, 400 × 400, 600 × 300 och 600 × 400 mm	15 mm kalibrerad eller 15–25 mm
Borstad	300 / 400 mm × FL, 600 × 300 och 600 × 400 mm	15 mm kalibrerad
Sockellist	60, 70 eller 80 mm × FL, även bestämda mått	15 mm kalibrerad
Specialmått	Efter ritning, bredd upp till 800 mm	12–120 mm

FL = fallande längder. Vikt ca 45 kg/m² vid 15 mm och 65 kg/m² vid 15–25 mm. Specialmått tillverkas efter ritning, bredd upp till 800 mm och tjocklek 12–120 mm.

TEKNISKA VÄRDEN

Egenskap	Provningsmetod	Resultat
Densitet	SS-EN 1936	2 689 kg/m³
Vattenabsorption	SS-EN 13755	0,1 %
Böjhållfasthet	SS-EN 12372	Lägsta förväntade värde 43,4 MPa (medelvärde 48,7 MPa)
Tryckhållfasthet	SS-EN 1926	Medelvärde 359,3 MPa
Nötningsmotstånd	SS-EN 14157 (A)	18 mm

Materialvärden för Altaskiffer enligt prestandadeklaration (reviderad 7 september 2026) och EPD (EPD Hub 2024). Halkmotståndet beror på vald yta. Prestandadeklarationen skickar vi på begäran.

MILJÖ

Klimatpåverkan, GWP fossil A1–A3	Tjocklek	kg CO_2e/m²
Kalibrerad golvplatta	15 mm	ca 8

Beräknat från EPD för Altaskiffer enligt EN 15804 (EPD Hub, publicerad 2024, giltig till 2029), 10,8 kg CO_2e/m² vid 20 mm.

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om Altaskiffer finns på zurface.se/altaskiffer och altaskiffer.se.

Läggning och skötsel: zurface.se/stenkunskap/montering och zurface.se/stenkunskap/underhall-och-skotselrad/inomhus.

Version 2026-11. Med reservation för ändringar.

ZURFACE

Zurface Sweden AB | mail@zurface.se | +46 10-207 17 07 | Albybergsringen 1, 137 69 Österhaninge | Org: 559167-8387