ZURFACE

PRODUKTBLAD · TRAPPA · ALTASKIFFER

Altaskiffer trappsteg

Trappsteg och sättsteg i kvartsitskiffer · exklusivt i Sverige hos Zurface



Trappsteg i Altaskiffer läggs på en gjuten eller murad trappa vid entrén, på altanen eller inomhus. Den naturligt kluvna ovansidan ger bra grepp året runt, och stenen tål frost, salt och daglig användning i generationer.

Stegen finns i 25 och 30 mm med fas och kan kompletteras med sättsteg i samma sten för en stängd trappa. Mått som inte finns i standardsortimentet tillverkas efter ritning.

Benämning	Trappsteg och sättsteg av Altaskiffer
Standard	SS-EN 12058
Djup	300, 325, 350 och 400 mm
Längd	Fallande längd upp till 1 800 mm
Tjocklek	Trappsteg 25 eller 30 mm tjockleksjusterad. Steg på mått 20–60 mm.
Yta	Klovyta, borstad eller slipad. Framkant med fas eller slipad front.
Stensort	Altaskiffer, svartgrå kvartsitskiffer
Ursprung	Alta, Norge
Leverans	I stegkasse. Säljs per löpmeter, steg på mått per m².

ZURFACE

Zurface Sweden AB | mail@zurface.se | +46 10-207 17 07 | Albybergsringen 1, 137 69 Österhaninge | Org: 559167-8387

ZURFACE®

SORTIMENT OCH MÅTT

Typ	Mått	Tjocklek	Vikt ca
Trappsteg	Djup 300, 325, 350, 400 mm × FL upp till 1 800 mm	25 mm	18–24 kg/lm
Trappsteg	Djup 300, 325, 350, 400 mm × FL upp till 1 800 mm	30 mm	27–36 kg/lm
Sättsteg	Höjd 125, 150, 175 och 200 mm × FL 900–1 500 mm	15–25 mm eller 20 mm kalibrerad	8–13 kg/lm
Steg på mått	Efter ritning, upp till 1 800 × 600 mm	20–60 mm	ca 75 kg/m² vid 25 mm

FL = fallande längder. Tumregel för bekväm trappa: två steghöjder plus ett stegdjup blir ungefär 63–65 cm.

TEKNISKA VÄRDEN

Egenskap	Provningsmetod	Resultat
Densitet	SS-EN 1936	2 689 kg/m³
Vattenabsorption	SS-EN 13755	0,1 %
Böjhållfasthet	SS-EN 12372	Lägsta förväntade värde 43,4 MPa (medelvärde 48,7 MPa)
Böjhållfasthet efter 56 frostcykler	SS-EN 12371	44,8 MPa (före 48,7 MPa)
Tryckhållfasthet	SS-EN 1926	Medelvärde 359,3 MPa
Infästning vid dymlingshål	SS-EN 13364	Lägsta förväntade värde 1 933 N
Nötningsmotstånd	SS-EN 14157 (A)	18 mm

Materialvärden för Altaskiffer enligt prestandadeklaration (reviderad 7 september 2026) och EPD (EPD Hub 2024). Prestandadeklarationen skickar vi på begäran.

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om Altaskiffer finns på zurface.se/altaskiffer och altaskiffer.se.

Montering och skötsel: zurface.se/produkter/anlaggning/trappor/montering och zurface.se/stenkunskap/underhall-och-skotselrad.

Version 2026-11. Med reservation för ändringar.

ZURFACE®
Zurface Sweden AB | mail@zurface.se | +46 10-207 17 07 | Albybergsringen 1, 137 69 Österhaninge | Org: 559167-8387