ZURFACE®

PRODUKTBLAD · MUR · ALTASKIFFER

RockWall

Skiffermur för vägg, sockel och eldstad · Altaskiffer från Alta, Norge



RockWall är Altaskiffer som sågas på baksidan, så att varje sten blir högst 4 cm djup. På väggen ser den ut som en kraftig, staplad torrmur, men den väger bara cirka 80 kg per m² och sätts med fästmassa direkt på ett fast underlag.

Stenen kommer från Altas hållbarhetscenter, där överskott från sågen blir en ny produkt i stället för att kastas. Färdiga ytterhörn gör att muren ser massiv ut runt hörnen.

Benämning	RockWall, skiffermur av Altaskiffer med sågad baksida
Användning	Fasad, sockel, entré, eldstad och innervägg, ute och inne
Djup	2–4 cm, sågad baksida
Höjd och längd	Höjd 4–14 cm, längd ca 12–80 cm
Underlag	Fast och stabilt: betong, murverk, puts eller fasad- och våtrumsskivor
Infästning	Fästmassa för natursten
Stensort	Altaskiffer, svartgrå kvartsitskiffer
Ursprung	Alta, Norge, Altas hållbarhetscenter
Leverans	I kasse på pall, ca 12 m² per pall. Säljs per m², hörn per meter.

ZURFACE®

Zurface Sweden AB | mail@zurface.se | +46 10-207 17 07 | Albybergsringen 1, 137 69 Österhaninge | Org: 559167-8387

ZURFACE®

SORTIMENT OCH MÅTT

Typ	Mått	Djup	Vikt ca	Per kolli
RockWall	H 4–14 cm × FL ca 12–80 cm	2–4 cm	80 kg/m²	ca 12 m²
RockWall L-hörn	180 × 180 mm	ca 40 mm	30 kg/lm	efter behov

FL = fallande längder. Sätt ytterhörnen först och arbeta rad för rad nerifrån och upp med förskjutna fogar.

TEKNISKA VÄRDEN

Egenskap	Provningsmetod	Resultat
Densitet	SS-EN 1936	2 689 kg/m³
Vattenabsorption	SS-EN 13755	0,1 %
Böjhållfasthet	SS-EN 12372	Lägsta förväntade värde 43,4 MPa (medelvärde 48,7 MPa)
Böjhållfasthet efter 56 frostcykler	SS-EN 12371	44,8 MPa (före 48,7 MPa)
Tryckhållfasthet	SS-EN 1926	Medelvärde 359,3 MPa
Infästning vid dymlingshål	SS-EN 13364	Lägsta förväntade värde 1 933 N
Nötningsmotstånd	SS-EN 14157 (A)	18 mm

Materialvärden för Altaskiffer enligt prestandadeklaration (reviderad 7 september 2026) och EPD (EPD Hub 2024). Prestandadeklarationen skickar vi på begäran.

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om Altaskiffer finns på zurface.se/altaskiffer och altaskiffer.se.

Montering: altaskiffer.se/rockwall och zurface.se/stenkunskap/montering.

Version 2026-11. Med reservation för ändringar.

ZURFACE®
Zurface Sweden AB | mail@zurface.se | +46 10-207 17 07 | Albybergsringen 1, 137 69 Österhaninge | Org: 559167-8387