ZURFACE®

PRODUKTBLAD · MUR · ALTASKIFFER

Torrmur Rustik

Torrmur i Altaskiffer från hållbarhetscentret · två djup



Torrmur Rustik är en mur i Altaskiffer som tillverkas av överskott från klyvd och kapad produktion i Altas hållbarhetscenter. Samma sten, samma hårdhet och färg, men mindre spill vid brottet.

Muren jämnar ut nivåskillnader, ramar in rabatter och uteplatser och kan flyttas och återanvändas. Baksidan fylls med dränerande material eller betong för stabilitet.

Benämning	Torrmur Rustik av Altaskiffer
AMA Anläggning	FBB.1 Kallmur av natursten
Djup	5–12 cm eller 12–18 cm
Längd	Upp till ca 70 cm
Yta	Klovyta med rustik naturkant
Stensort	Altaskiffer, svartgrå kvartsitskiffer
Ursprung	Alta, Norge, Altas hållbarhetscenter
Leverans	I storsäck på pall, ca 1 200 kg. Säljs per m² murfront.

ZURFACE

Zurface Sweden AB | mail@zurface.se | +46 10-207 17 07 | Albybergsringen 1, 137 69 Österhaninge | Org: 559167-8387

ZURFACE®

SORTIMENT OCH MÅTT

Typ	Djup	Längd	Vikt ca	Per kolli
Torrmur Rustik 5–12	5–12 cm	upp till ca 70 cm	200 kg/m²	ca 6 m²
Torrmur Rustik 12–18	12–18 cm	upp till ca 70 cm	360 kg/m²	ca 3,3 m²

Djup, höjd och längd varierar. För större djup finns Torrmur i tre djup upp till maskinsten, se eget produktblad.

TEKNISKA VÄRDEN

Egenskap	Provningsmetod	Resultat
Densitet	SS-EN 1936	2 689 kg/m³
Vattenabsorption	SS-EN 13755	0,1 %
Böjhållfasthet	SS-EN 12372	Lägsta förväntade värde 43,4 MPa (medelvärde 48,7 MPa)
Böjhållfasthet efter 56 frostcykler	SS-EN 12371	44,8 MPa (före 48,7 MPa)
Tryckhållfasthet	SS-EN 1926	Medelvärde 359,3 MPa
Infästning vid dymlingshål	SS-EN 13364	Lägsta förväntade värde 1 933 N
Nötningsmotstånd	SS-EN 14157 (A)	18 mm

Materialvärden för Altaskiffer enligt prestandadeklaration (reviderad 7 september 2026) och EPD (EPD Hub 2024). Prestandadeklarationen skickar vi på begäran.

FRÅGOR ELLER OFFERT?

Kontakta oss på mail@zurface.se eller 010-207 17 07. Mer om Altaskiffer finns på zurface.se/altaskiffer och altaskiffer.se.

Montering och skötsel: zurface.se/produkter/anlaggning/mur/montering och zurface.se/stenkunskap/underhall-och-skotselrad.

Version 2026-11. Med reservation för ändringar.

ZURFACE®
Zurface Sweden AB | mail@zurface.se | +46 10-207 17 07 | Albybergsringen 1, 137 69 Österhaninge | Org: 559167-8387